

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Armynah, E. Taer, Z. Djafar, Wahyu H. Piarah, dan D. Tahir. “Effect of Temperature on Physical and Electrochemical Properties of the Monolithic Carbon-Based Bamboo Leaf to Enhanced Surface Area and Specific Capacitance of the Supercapacitor”. *International Journal of Electrochemical Science*, Vol. 14:7076-7087, 2019.
- [2] K.Natalia dan E. Taer. “ Pengaruh Suhu Aktivasi Terhadap Sifat Fisis Dan Elektrokimia Elektroda Superkapasitor Dari Limbah Daun Akasia (*Acacia Mangium Wild*)”. *Komunikasi Fisika Indonesia*, Vol. 16, No.2:7-19, 2019.
- [3] Q.Q. Yang, L.F. Gao, Z.Y. Zhu, C.X. Hu, Z.P. Huang, R.T. Liu, Q. Wang, F. Gao dan H.L. Zhang. “Confinement Effect of Natural Hollow Fibers Enhances Flexible Supercapacitor Electrode Performance”. *Electrochimica Acta*, Vol. 260: 204-211, 2018.
- [4] F. Tumimomor, A. Maddu, dan G. Pari. “Pemanfaatan Karbon Aktif dari Bambu Sebagai Elektroda Superkapasitor”. *Jurnal Ilmiah Sains*, Vol.17, No.1:73-79, 2017.
- [5] C. Dai, J. Wan, Y. Juan, S. Qu, T. Jin, F. Ma dan J. Shao . “H₃PO₄ Solution Hydrothermal Carbonization Combined with KOH Activation to Prepare Argy Wormwood- Based Porous Carbon for High Performance Supercapacitors”. *Applied Surface Science*, Vol. 444: 105-117, 2018.
- [6] S. H. Kwon, E. Lee, B.S. Kim, S.G. Kim, B.J. Lee, M.S. Kim dan J.C. Jung. ”Activated Carbon Aerogel As Electrode Material For Coin-Type EDLC Cell in Organic Electrolyte”. *Current Applied Physics*, Vol. 14, No.4:603–607, 2014.
- [7] Agustino, Awitdrus, R. Farma, dan E. Taer. “Pembuatan dan Karakterisasi Elektroda Karbon Aktif dari Serat Daun Nanas untuk Aplikasi Superkapasitor”. *Journal of Aceh Physics Society*, Vol. 9, No.1:1-8, 2020.
- [8] L. K. Ong, A. Kurniawan, A. C. Suwandi, C. X. Lin, X. S. Zhao, dan S. Imadji. “A Facile and Green Preparation of Durian Asheel-Derived Carbon

- Electrodes for Electrochemical Double-Layer Capacitors”. *Progress in Natural Science: Materials International*, Vol. 22, No.6:624-630, 2012.
- [9] Hardoyo, Sulastri, N. M Prilitasari, dan Natalina. “Penurunan Kadar Kromium Total pada Limbah Elektroplating Menggunakan Adsorben dari Daun Sukun (*Artocarpus Altilis*) dengan Aliran Kontinu”. *Teknik*, Vol. 39, No.2:114-119, 2018.
- [10] R. Taslim, T. R. Dewi, E. Taer, A. Apriwandi, A. Agustino, dan R. N. Setiadi. “Effect of Physical Activation Time on The Preparation of Carbon Electrodes From Pineapple Crown Waste for Supercapacitor Application”. *Journal of Physics: Conference Series*, 1-7, 2018.
- [11] E. Taer, A. Apriwandi, Y. S. Ningsih, R. Taslim, dan Agustino. ”Preparation of Activated Carbon Electrode from Pineapple Crown Waste for Supercapacitor Application”. *International Journal of Electrochemical Science*, Vol. 14:2462-2475, 2019.
- [12] E. Taer, Miftah, A. Mardiah, Sugianto, R. Juliani, Awitdrus dan R. Farma. “An Introductory Study on Activated Carbon Monolith Electrodes Fabrication from Teak Leaf Waste”. *Journal of Technomaterials Physics*, Vol. 1, No. 1:31-38, 2019.
- [13] Q. Lu, S. Zhou, B. Li, H. Wei, D. Zhang, J. Hu, L. Zhang, J. Zhang dan Q. Liu.” Mesopore-Rich Carbon Flakes Derived from Lotus Leaves and it’s Ultrahigh Performance for Supercapacitors”. *Electrochimica Acta*, Vol.19:1-27, 2019.
- [14] H. Amiruddin. *Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Tongkol Jagung (Zea Mays) dengan HNO₃, H₂SO₄, dan H₂O₂ Sebagai Bahan Elektroda Superkapasitor*. Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- [15] M. A. Hashim, L. Sa’adu, dan K. A. Dasuki. “Supercapacitors Based on Activated Carbon and Polymer Electrolyte”. *Int. J. Sustainable Energy Environ Res*, Vol. 1, No.1:1-6, 2012.

- [16] R. Idrus, B. P. Lapanporo, dan Y. S. Putra. "Pengaruh suhu aktivasi terhadap kualitas karbon aktif berbahan dasar tempurung kelapa". *Prisma Fisika*, Vol. 1, No.1, 2013.
- [17] A. Bouguettoucha, A. Reffas, D. Chebli, T. Mekhalif , dan A. Amrane. "Novel Activated Carbon Prepared from An Agricultural Waste, Stipa Tenacissima, Based on ZnCl₂ Activation-Characterization and Application to The Removal of Methylene Blue". *Desalination and Water Treatment*, Vol. 57, No.50:24056–24069,2016
- [18] C. Chen, P. Zhao, Z. Li, dan Z. Tong. "Adsorption Behavior of Chromium(VI) on Activated Carbon from Eucalyptus Sawdust Prepared by Microwave-Assisted Activation with ZnCl₂". *Desalination and Water Treatment*, Vol. 57, No.27:12572–12584, 2016.
- [19] S. Hassan dan M. S. Zaini. "Optimization of The Preparation of Activated Carbon from Palm Kernel Shell for Methane Adsorption Using Taguchi Orthogonal Array Design". *Korean J. Chem. Eng.*, Vol. 33, No.8:2502-2512, 2016.
- [20] E. Y. Teo, L. Muniandy, E. Poh Ng, F. Adam, A.R. Mohamed, R. Jose dan K.F. Chong."High Surface Area Activated Carbon From Rice Husk as A High Performance Supercapacitor Electrode". *Electrochimica Acta*, Vol. 192:110–119, 2016.
- [21] H. Kristianto. "Review: Sintesis Karbon Aktif Dengan Menggunakan Aktivasi Kimia ZnCl₂". *Jurnal Integrasi Proses*, Vol. 6, No.3:104-111, 2017.
- [22] M. Lempang. "Pembuatan dan Kegunaan Arang Aktif". *Info Teknis EBONI*, Vol. 11, No.2:65-80, 2014.
- [23] M. Faizal, I. Andynapratwi, dan P.D.A Putri. "Pengaruh Komposisi Arang dan Perekat Terhadap Kualitas Biobriket dari Kayu Karet". *Jurnal Teknik Kimia*, Vol.2, No.20:36-44, 2014.
- [24] S. Yokoyama. *Buku Panduan Biomassa Asia*. The Japan Institute od Energy, Jepang, 2008.

- [25] K. Ridhuan, D. Irawan, Y. Zanaria, dan F. Firmansyah. “Pengaruh Jenis Biomassa pada Pembakaran Pirolisis Terhadap Karakteristik dan Efisiensi bioarang - Asap Cair yang Dihasilkan”. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, Vol.20, No.1:18-27, 2019.
- [26] I. N. Palupi. *Daya Hambat Ekstrak Metanol Daun Sukun (Artocarpus Altilis) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Aureus dan Pseudomonas Aeruginosa*. Skripsi, Program Studi DIV Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2016.
- [27] T. Pagketanang, A. Artnaseaw, dan P. Wongwicha. “Microporous Activated Carbon from KOH-Activation of Rubber Seed-Shells for Application in Capacitor Electrode”. *Energy Procedia*, Vol. 79:651-656, 2015.
- [28] N. Kamikuri, Y. Hamasuna, D. Tashima, M. Fukuma, S. Kumagai dan J.D.W. Madden. “Low-cost Activated Carbon Materials Produced from Used Coffee Grounds for Electric Double-layer Capacitors”. *International Journal of Engineering Science and Innovative Technology*, Vol. 3, No.4:492–501, 2014.
- [29] F. Ulfah. Reversibilitas Reaksi Elektrokimia Pada Elektroda Superkapasitor Zeolit Berbasis Silika Sekam Padi yang Dikalsinasi Pada Suhu 450, 550, dan 650 °C. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2016.
- [30] E. Taer, A. Ira, Sugianto, dan R. Taslim. “Pengaruh Jenis Aktivator Kimia Terhadap Densitas dan Kapasitansi Spesifik Elektroda Karbon Aktif Dari Serbuk Gergaji Kayu Karet”. *Prosiding Seminar Nasional Fisika*, Vol. 5:1-6, 2016.
- [31] Y.W.P. Wiyoto, E.P. Budiana, D.A. Himawanto. “Analisa Thermogravimetry pada Pirolisis Limbah Pertanian”. *Jurnal Teknik Mesin Indonesia*, Vol. 11, No.1:25-30, 2016.
- [32] D.J. Lim, N.A. Marks dan M.R. Rowles. “Universal Scherrer Equation for Graphene Fragments”. *Carbon*, Vol. 162:475-480, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alat



Oven



Furnace



Ballmilling



Sieve 200 mesh



Timbangan Digital



Sieve 100 mesh



Gelas Beaker



Blender



Gelas Ukur



Sendok Pengaduk



Magnetic Stirrer



Magnetic Bar



Mortal



XRD

Lampiran 2. Bahan



Daun Sukun Kering



Aquades



Kaliumhydroxid



Aluminium Foil

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Persiapan Sampel



Pemotongan Daun

Proses Aktivasi Kimia



Pelarutan KOH dengan
Aquades



Pencampuran Sampel
dengan Larutan KOH



Pengeringan Sampel
yang Telah Diaktivasi



Penggerusan Sampel



Pengayakan Sampel

Pelet yang Telah Dikarbonisasi



Variasi 0,3 M



Variasi 0,5 M



Variasi 0,7 M

**Lampiran 4. Perhitungan Kapasitansi Spesifik Elektroda Sel Superkapasitor
untuk Masing-masing Konsentrasi Aktivasi Kimia KOH**

$$C_{sp} = \frac{2 [I_c - I_d]/2}{S \times m}$$

1. Untuk Konsentrasi 0,3 M

$$I_c = 0,000501 \text{ A}$$

$$I_d = -0,000087 \text{ A}$$

$$S = 0,001 \text{ v/s}$$

$$m = 0,00915 \text{ gr}$$

$$\begin{aligned} C_{sp} &= \frac{2 [0,000501 - (-0,000087)]/2}{0,001 \times 0,00915} \\ &= \frac{0,000588}{0,00000915} \\ &= 64,2623 \text{ F.g}^{-1} \end{aligned}$$

2. Untuk Konsentrasi 0,5 M

$$I_c = 0,000283 \text{ A}$$

$$I_d = -0,000242 \text{ A}$$

$$S = 0,001 \text{ v/s}$$

$$m = 0,00835 \text{ gr}$$

$$\begin{aligned} C_{sp} &= \frac{2 [0,000283 - (-0,000242)]/2}{0,001 \times 0,00835} \\ &= \frac{0,000525}{0,00000835} \\ &= 62,8743 \text{ F.g}^{-1} \end{aligned}$$

3. $I_c = 0,000239 \text{ A}$

$$I_d = -0,000069 \text{ A}$$

$$S = 0,001 \text{ v/s}$$

$$m = 0,0084 \text{ gr}$$

$$\begin{aligned} C_{sp} &= \frac{2 [0,000239 - (-0,000069)]/2}{0,001 \times 0,0084} \\ &= \frac{0,000308}{0,0000084} \\ &= 36,6667 \text{ F.g}^{-1} \end{aligned}$$