

DAFTAR PUSTAKA

American Concrete Institute. (2014). *Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14)*.

American Standard Testing and Material. (2009). *Standard test method for static modulus of elasticity and poisson's ratio of concrete in compression (ASTM C469)*.

Badan Standardisasi Nasional. (1996). *Metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan No. 200 (SNI 03-4142-1996)*.

Badan Standardisasi Nasional. (1998). *Metode Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara dalam Agregat (SNI 03-4804-1998)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2000). *Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal (SNI 03-2834-2000)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2008). *Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles (SNI 2417:2008)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2011a). *Cara uji kadar air total agregat dengan pengeringan (SNI 1971:2011)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2011b). *Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan (SNI 4431-2011)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2011c). *Cara Uji Kuat Tekan Beton Dengan Benda Uji Silinder (SNI 1974:2011)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2012a). *Metode uji untuk analisis saringan agregat halus dan agregat kasar (SNI ASTM C136:2012)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2012b). *Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa (SNI 7656:2012)*.

Badan Standardisasi Nasional. (2014a). *Metode Uji Bahan Organik dalam Agregat*



Halus untuk Beton (SNI 2816:2014).

Badan Standardisasi Nasional. (2014b). *Metode Uji Kekuatan Tarik Belah Spesimen Beton Silinder SNI 2491:2014).*

Badan Standardisasi Nasional. (2016a). *Metode Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus (SNI 1970:2016).*

Badan Standardisasi Nasional. (2016b). *Metode Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar (SNI 1969:2016).*

Badan Standardisasi Nasional. (2016c). *Spesifikasi agregat beton (SNI 8321:2016).*

Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan (SNI 2847:2019).*

Balachandar, M., Vijaya Ramnath, B., Ashok Kumar, S., & Siva Sankar, G. (2019). Experimental evaluation on mechanical properties of natural fiber polymer composites with human hair. *Materials Today: Proceedings*, 16, 1304–1311. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.05.228>

Bheel, N., Awoyera, P., Aluko, O., Mahro, S., Vilorio, A., & Sierra, C. A. S. (2020). Sustainable composite development: Novel use of human hair as fiber in concrete. *Case Studies in Construction Materials*, 13. <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020.e00412>

Cruz, C. F., Costa, C., Gomes, A. C., Matamá, T., & Cavaco-Paulo, A. (2016). Human hair and the impact of cosmetic procedures: A review on cleansing and shape-modulating cosmetics. *Cosmetics*, 3(3), 1–22. <https://doi.org/10.3390/cosmetics3030026>

Jaber, A., Gorgis, I., & Hassan, M. (2018). Relationship between splitting tensile and compressive strengths for self-compacting concrete containing nano-and micro silica. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 162, p. 02013). EDP Sciences.

& Kothari, A. (2012). *Hair fibre reinforced concrete*. *Research Journal of Recent Sciences*



- Kumaat, E. J. (2022). *TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI*. Universitas Sam Ratulangi
- Kumar, S., & Kumar, A. (2024). EFFECT OF HUMAN HAIR FIBER ON MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(5), 199-207.
- Manaf, A., Adarsh, M. V., Jomichan, A., Varghese, G. M. (2017). Human Hair Fibre Reinforced Concrete. *International Journal of Engineering Research And*, V6(03),460–465. <https://doi.org/10.17577/ijertv6is030528>
- Manjunatha, M., Kvgd, B., Vengala, J., Manjunatha, L. R., Shankara, K., & Kumar Patnaikuni, C. (2021). Experimental study on the use of human hair as fiber to enhance the performance of concrete: A novel use to reduce the disposal challenges. *Materials Today: Proceedings*, 47(xxxx), 3966–3972. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.04.039>
- Meghwar, S. L., Khaskheli, G. B., & Kumar, A. (2020). *Human scalp hair as fiber reinforcement in cement concrete*. *Mehran University Research Journal of Engineering & Technology*, 39(2), 443-452.
- Murillo, M., Sánchez, A., Gil, A., Araya-Letelier, G., Burbano-Garcia, C., & Silva, Y. F. (2024). Use of animal fiber-reinforcement in construction materials: A review. *Case Studies in Construction Materials*, 20(December 2023). <https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02812>
- Putra, D. M., & Widjaja, D. (2015). Hubungan Kuat Tarik Belah dengan Kuat Tekan Beton Ringan dengan Crumb Rubber dan Pecahan Genteng. *Rekayasa Sipil*, 4(2), 76-88.
- Sudarman, C. S. (2022). Pengaruh Pergantian Sebagian Pasir dengan Limbah Batu Granit dan Rambut Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(3), 803-818.
- Susilorini, R., & Sambowo, K. A. S. (2011). *Teknologi Beton Lanjutan (Durabilitas Beton) Edisi ke-2*.

M., Elahi, A., Waqas, R. M. (2023). Effect of Human Hair Fiber on Mechanical Properties of Concrete. *4th Conference on Sustainability in*



Civil Engineering (CSCE'22), August 2022.

Wolfram, L. J. (2003). *Human hair: a unique physicochemical composite*. Journal of the American Academy of Dermatology, 48(6), S106-S114.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Persiapan HHF dan Agregat



Lampiran 2. Dokumentasi Pembuatan Benda uji



(a) Pencampuran Material



(b) Pencetakan Beton

Lampiran 3. Perawatan Benda Uji



(a) *Curing* Benda Uji



(b) Peletakan Benda Uji ke dalam Bak *Curing*

Lampiran 4. Dokumentasi Pengujian Benda Uji



(a) *Data Logger* dan Komputer untuk Merekam Hasil Pengujian



(b) Pengujian Kekuatan Tekan Beton



(c) Pengujian Kekuatan Tarik Belah Beton



Lampiran 5. Analisa Kekuatan Tekan & Modulus Elastisitas

PERHITUNGAN KEKUATAN TEKAN & MODULUS ELASTISITAS ANALISIS												
Variasi Substitusi HHF	Nomor Sampel	Panjang (L)	Diameter (D)	L/D	Faktor Koreksi L/D	Faktor Koreksi Diameter	Luas Bidang (A)	Massa Benda Uji	Gaya Tekan	Berat Isi	Kekuatan Tekan	Modulus Elastisitas Analisis (N/mm ²)
		mm	mm				mm ²	kg	kN	kg/m ³	N/mm ²	
0%	S1	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.66	218.32	2330.03	28.91	25270.66
	S2	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.69	226.70	2345.94	30.02	25751.23
	S3	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.65	222.80	2323.66	29.50	25528.84
	RATA-RATA								3.67	222.61	2333.21	29.48
1%	S1	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.68	186.22	2342.76	24.66	23339.03
	S2	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.59	176.70	2285.46	23.40	22734.63
	S3	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.64	176.70	2317.30	23.40	22734.63
	RATA-RATA								3.64	179.87	2315.17	23.82
2%	S1	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.64	183.61	2317.30	24.31	23174.89
	S2	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.57	191.96	2269.55	25.42	23696.00
	S3	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.57	187.63	2272.73	24.85	23427.22
	RATA-RATA								3.59	187.73	2286.53	24.86
3%	S1	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.53	167.72	2247.27	22.21	22149.40
	S2	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.59	169.00	2285.46	22.38	22233.76
	S3	200	100	2	1	1.04	7853.98	3.57	161.60	2272.73	21.40	21741.54
	RATA-RATA								3.56	166.11	2268.49	22.00

Lampiran 6. Analisa Kekuatan Tarik Belah

PERHITUNGAN KEKUATAN TARIK BELAH BETON							
Variasi Substitusi HHF	Nomor Sampel	Panjang (L)	Diameter (D)	Massa Benda Uji	Beban (P)	Berat Isi	Kekuatan Tarik Belah
		mm	mm	kg	kN	kg/m ³	N/mm ²
0%	S1	200	100	3.74	131.28	2377.77	4.18
	S2	200	100	3.72	116.28	2368.23	3.70
	S3	200	100	3.63	125.61	2307.75	4.00
	RATA-RATA			3.69	124.39	2351.25	3.96
1%	S1	200	100	3.58	93.18	2279.10	2.97
	S2	200	100	3.60	83.14	2288.65	2.65
	S3	200	100	3.60	106.68	2291.83	3.40
	RATA-RATA			3.59	94.33	2286.53	3.00
2%	S1	200	100	3.59	101.97	2285.46	3.25
	S2	200	100	3.50	109.98	2228.17	3.50
	S3	200	100	3.65	104.98	2323.66	3.34
	RATA-RATA			3.58	105.64	2279.10	3.36
3%	S1	200	100	3.53	93.50	2247.27	2.98
	S2	200	100	3.55	79.38	2260.00	2.53
	S3	200	100	3.57	90.99	2272.73	2.90
	RATA-RATA			3.55	87.96	2260.00	2.80

